

# DuroFast

## Dodatek Przyspieszający Utwardzanie INSTRUKCJA APLIKACJI

### APLIKACJA

Przed zastosowaniem produktu DuroFast dobrze wymieszać powłokę DuroDach S. Dodać odpowiednią ilość DuroFast do DuroDach S. Obydwa składniki należy mieszać z niską prędkością, stosując mieszadło mechaniczne, przez około 3-5 minut.

**UWAGA:** mieszanie składników musi być bardzo dokładne, zwłaszcza na ścianach i na dole puszki dopóki mieszanina stanie się całkowicie jednorodna.

Po wymieszaniu, wylać mieszaninę na przygotowaną powierzchnię, dokładnie ją rozprowadzając dla uzyskania pożądanej grubości (do 3mm). Wszystkie instrukcje dotyczące stosowania i / lub techniki stosowania powłoki DuroDach S muszą być przestrzegane.

**UWAGA:** Należy zużyć całą mieszankę DuroDach S i DuroFast w ciągu określonej żywotności

### PROPORCJE MIESZANIA

Stosunek mieszania DuroDach S do DuroFast	25 kg do 0,750 kg (proporcja 100: 3; wagowo)
Żywotność w 20°C, 100ml	35 minut
Czas przemalowania w 20°C, grubość powłoki 1,5mm	6 godzin

## OPAKOWANIA

Produkt DuroFast dostarczany jest w opakowaniach 1kg, 0,75kg, 0,45kg i 0,18kg. Pojemniki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i chłodnych przez okres do 12 miesięcy. Materiał powinien być zabezpieczony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura przechowywania: 5-30°C. Produkty powinny pozostać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, wraz z nazwą producenta, nazwą produktu, numerem partii na etykiecie.