

DuroGRUNT

Poliuretanowa Powłoka Podkładowa

INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Staranne przygotowanie powierzchni do podłoża przed gruntowaniem jest szczególnie istotne dla uzyskania optymalnego wykończenia i trwałości. Powierzchnia musi być sucha, wolna od wszelkich zabrudzeń, pyłów i luźnych elementów, które mogłyby zaburzyć przyleganie membrany. Nowy beton powinien mieć minimum 28 dni. Stare, luźne powierzchnie, zabrudzone, tłuste muszą zostać zeszlifowane lub usunięte inną metodą. Wszelkie ostre i nieregularne krawędzie należy wygładzić. Podłoża betonowe należy przeszlifować.

UWAGA: Maksymalna dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 5 %.

Nie zaleca się mycia podłoża wodą. Jeśli jest to konieczne, uwięziona wilgoć musi zostać całkowicie usunięta (odparować) przed nałożeniem warstwy DuroGRUNT.

APLIKACJA

Dla osiągnięcia dobrego rezultatu, temperatura otoczenia podczas aplikacji oraz utwardzania się powłoki powinna wynosić od +10°C do +35°C. Warunki optymalne to temperatura +20°C oraz wilgotność względna 50%.

Niskie temperatury spowalniają, a wysokie przyspieszają proces utwardzania się powłoki.

Wysoka wilgotność może mieć negatywny wpływ na efekt końcowy.

DuroGRUNT aplikować pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.

Po 2-3 godzinach od aplikacji, (lecz nie później niż po 4 godzinach) gdy powłoka jest jeszcze lekko lepka, wykonać aplikację membrany poliuretanowej lub uszczelnacza poliuretanowego.

ZUŻYCIE

0,2kg – aplikacja w 1 warstwie.

Dla podłoży mocno chłonnych (np. porowaty beton), nałożyć dodatkową warstwę.

Zużycie oparte jest na aplikacji wałkiem dla w miarę równej powierzchni.

Sposób aplikacji, rodzaj podłoża i temperatura podczas aplikacji mogą mieć wpływ na zmniejszenie lub zwiększenie zużycia.

OPAKOWANIA

DuroGRUNT dostępny jest w opakowaniach 1kg, 5kg, 10kg, 17kg

PRZECHOWYWANIE

Opakowania powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu. Należy chronić materiał przed wilgocią oraz bezpośrednim światłem słonecznym. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze od +5°C do +30°C, w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach do 12 miesięcy.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

DuroGRUNT zawiera izocyjaniany. Wyłącznie do użytku przez profesjonalistów.