



DuroFAST

Dodatek Przyspieszający Utwardzanie INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

Przed zastosowaniem produktu DuroFAST dobrze wymieszać powłokę DuroDACH S. Dodać odpowiednią ilość DuroFAST do DuroDACH S. Obydwa składniki należy mieszać z niską prędkością, stosując mieszadło mechaniczne, przez około 3-5 minut.

UWAGA: mieszanie składników musi być bardzo dokładne, zwłaszcza na ścianach i na dole puszki dopóki mieszanina stanie się całkowicie jednorodna.

Po wymieszaniu, wylać mieszaninę na przygotowaną powierzchnię, dokładnie ją rozprowadzając dla uzyskania pożądanej grubości (do 3mm). Wszystkie instrukcje dotyczące stosowania i / lub techniki stosowania powłoki DuroDACH S muszą być przestrzegane.

UWAGA: Należy zużyć całą mieszankę DuroDACH S i DuroFAST w ciągu określonej żywotności

PROPORCJE MIESZANIA

Stosunek mieszania DuroDACH S do DuroFAST	25 kg do 0,750 kg (proporcja 100: 3; wagowo)
Żywotność w 20°C, 100ml	35 minut
Czas przemalowania w 20°C, grubość powłoki 1,5mm	6 godzin

OPAKOWANIA

Produkt DuroFAST dostarczany jest w opakowaniach 1kg, 0,75kg, 0,45kg i 0,18kg.



PRZECHOWYWANIE

Materiały powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach do 18 miesięcy. Temperatura przechowywania wynosi od +5°C do +30°C. Po otwarciu zużyć w ciągu 24 godzin.